


ICS 87.060.10  
G 54



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 1706—2006  
代替 GB 1706—1993

## 二氧化钛颜料

Titanium dioxide pigments

(ISO 591-1:2000, Titanium dioxide pigments for paints—  
Part 1: Specifications and methods of test, MOD)

2006-09-01 发布

2007-02-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
二 氧 化 钛 颜 料  
GB/T 1706—2006

\*  
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮 政 编 码 : 100045

网 址 www.spc.net.cn

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 刷  
各 地 新 华 书 店 经 销

\*

开 本 880×1230 1/16 印 张 0.75 字 数 16 千 字  
2007 年 2 月 第一 版 2007 年 2 月 第一 次 印 刷

\*

书 号 : 155066 · 1-28769

如 有 印 装 差 错 由 本 社 发 行 中 心 调 换  
版 权 专 有 侵 权 必 究  
举 报 电 话 : (010)68533533

## 前　　言

本标准修改采用国际标准 ISO 591-1:2000《色漆用二氧化钛颜料 第 1 部分: 规格和试验方法》(英文版)。

本标准根据国际标准 ISO 591-1:2000《色漆用二氧化钛颜料 第 1 部分: 规格和试验方法》重新起草。

本标准在采用国际标准时进行了修改, 这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录 A 中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准与国际标准 ISO 591-1:2000 相比, 主要技术差异为:

- 本标准删除了“ $TiO_2$  含量测定中 B 法氯化铬(Ⅱ)还原法”;
- 本标准中所用试验方法均采用现行国家标准, 其中大部分方法系等效采用相应国际标准;
- 本标准增加了“8 检验结果的判定”和“9 标志、包装、运输和贮存”;
- 本标准删除了国际标准的前言。

本标准代替 GB 1706—1993《二氧化钛颜料》, 并作了技术上的修订和编辑性修改。

本标准与 GB 1706—1993 相比, 主要技术差异为:

- 本标准中产品分 2 种类型 5 个品种(1993 版分 2 种类型 3 个品种, 每个品种又分 3 个等级);
- 本标准采用商定的“参比样”(1993 版采用选定的“标准样”);
- 本标准中 A1 和 R1 2 个品种不控制“水萃取液电阻率”项目(1993 版 3 个品种均对此项目作了要求);
- 本标准中“颜色”、“散射力”、“水悬浮液 pH 值”、“吸油量”、“水萃取液电阻率”等项目指标均为商定(1993 版均规定了具体指标);
- 本标准删除了“二氧化钛含量测定中 B 法锌汞齐法”;
- 本标准增加了“颜色测定——色度法”;
- 本标准中用“散射力”代替了“消色力”项目。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位: 中国化工建设总公司常州涂料化工研究院、攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司、四川龙蟒钛业有限责任公司、镇江钛白粉股份有限公司、常州市武进区申武钛白粉厂。

本标准参加起草单位: 重庆渝港钛白粉股份有限公司、南京钛白化工有限责任公司、上海焦化有限公司钛白分公司、常州市长江钛白粉厂、淄博钴业股份有限公司、广州钛白粉厂、上海市涂料研究所。

本标准主要起草人: 沈苏江、赵玲、黄国鑫、晏育刚、奉辉、郭建华。

本标准于 1979 年首次发布, 1988 年第一次修订, 1993 年第二次修订, 本次为第三次修订。

# 二氧化钛颜料

## 1 范围

本标准规定了二氧化钛颜料的产品分类、要求、试验方法、检验结果的判定及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于硫酸法或氯化法生产的二氧化钛颜料。该产品主要用于涂料、橡胶、塑料、油墨及造纸等行业。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 1717—1986 颜料水悬浮液 pH 值的测定 (eqv ISO 787-9:1981)

GB/T 1864—1989 颜料颜色的比较 (eqv ISO 787-1:1982)

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 (GB/T 3186—2006, ISO 15528:2000, IDT)

GB/T 5211.2—2003 颜料水溶物测定 热萃取法 (ISO 787-3:2000, General methods of test for pigments and extenders Part 3; Determination of matter soluble in water-Hot extraction method, IDT)

GB/T 5211.3—1985 颜料在 105℃ 挥发物的测定 (eqv ISO 787-2:1981)

GB/T 5211.12 颜料水萃取液电阻率的测定 (GB/T 5211.12—1986, eqv ISO 787-14:1973)

GB/T 5211.14—1988 颜料筛余物的测定 机械冲洗法 (eqv ISO 787-18:1983)

GB/T 5211.15—1988 颜料吸油量的测定 (eqv ISO 787-5:1980)

GB/T 5211.20—1999 在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较 色度法 (eqv ISO 787-25:1993)

GB/T 13451.2—1992 着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法 (eqv ISO 787-24:1985)

## 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

### 3.1

#### 二氧化钛颜料 titanium dioxide pigments

由 X 射线法测定的晶体结构主要为锐钛型或金红石型的二氧化钛 ( $TiO_2$ ) 组成的颜料。

## 4 产品分类

### 4.1 型号

本标准包括以下两种类型的二氧化钛颜料：

A 型：锐钛型；

R 型：金红石型。

### 4.2 品种

颜料可进一步分为下列品种：

A型:A1、A2。

R型:R1、R2、R3。

## 5 特性要求和容许范围

### 5.1 外观

应为软质干燥粉末或在不加研磨下用调刀易于碾碎。

### 5.2 其他特性

5.2.1 符合本标准的二氧化钛颜料,其基本要求规定于表1,条件要求规定于表2。条件要求将由有关双方规定。

表2中预处理后105℃挥发物为商定项目,只有当有关方面明确规定或有合同约定时才进行。

5.2.2 表2中所指商定的参比样应符合表1中要求。

表1 基本要求

| 特 性                        | 要 求 |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            | A型  |     | R型  |     |     |
|                            | A1  | A2  | R1  | R2  | R3  |
| TiO <sub>2</sub> 的质量分数/% ≥ | 98  | 92  | 97  | 90  | 80  |
| 105℃挥发物的质量分数/% ≤           | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 商定  |     |
| 水溶物的质量分数/% ≤               | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| 筛余物(45 μm)的质量分数/% ≤        | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

表2 条件要求

| 特 性  | 要 求               |     |     |     |     |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|
|  | A型                |     | R型  |     |     |
|  | A1                | A2  | R1  | R2  | R3  |
| 颜色 <sup>a</sup>  | 与商定的参比样相近(见5.2.2) |     |     |     |     |
| 散射力 <sup>a</sup>   | 商定                |     |     |     |     |
| 在(23±2)℃和相对湿度(50±5)%下预处理24 h后105℃挥发物的质量分数/% <sup>b</sup> ≤ | 0.5               | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 水悬浮液pH值  | 商 定               |     |     |     |     |
| 吸油量  |                   |     |     |     |     |
| 水萃取液电阻率  | —                 | 商定  | —   | 商定  |     |

<sup>a</sup> 测定时所用的参比样为有关双方商定的样品。

<sup>b</sup> 见5.2.1。

## 6 取样

按GB/T 3186的规定取受试产品的代表性样品。

## 7 试验方法

### 7.1 二氧化钛含量的测定——铝还原法

#### 7.1.1 原理

经干燥的试样溶解在含有硫酸铵的硫酸中。在二氧化碳气氛下用金属铝将四价钛还原成三价钛。然后以硫氰酸铵作指示剂,用硫酸铁铵标准滴定溶液滴定上述溶液。

#### 7.1.2 试剂

所用试剂均应采用分析纯试剂,并使用符合 GB/T 6682 规定的纯度至少为 3 级的水。

**警告:**应按照适当的健康和安全规则使用试剂。

7.1.2.1 浓盐酸:质量分数约为 37%, $\rho \approx 1.19 \text{ g/mL}$ 。

7.1.2.2 浓硫酸:质量分数约为 96%, $\rho \approx 1.84 \text{ g/mL}$ 。

7.1.2.3 硫酸铵。

7.1.2.4 碳酸氢钠:饱和溶液

将约 10 g 碳酸氢钠加入到 90 mL 水中。

7.1.2.5 硫氰酸铵指示剂

将 24.5 g 硫氰酸铵溶于 80 mL 热水中,过滤,冷却至室温并稀释至 100 mL,贮存于密闭深色瓶中。

7.1.2.6 硫酸铁铵标准滴定溶液:1 mL 相当于 0.004 8 g  $\text{TiO}_2$ 。

7.1.2.6.1 制备

称取 30 g 硫酸铁铵 [ $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ] 置于 1 000 mL 单刻度容量瓶中,加入 300 mL 含 15 mL 硫酸(7.1.2.2)的水溶解。滴加高锰酸钾溶液(7.1.2.7)直至溶液呈粉红色。用水稀释至刻度并摇匀。如溶液浑浊则过滤。

7.1.2.6.2 标定

称取经( $105 \pm 2$ )℃下干燥至恒重的二氧化钛标准参比物质 190 mg~210 mg,按 7.1.4.3 中所述步骤标定上述溶液。

用式(1)计算溶液的二氧化钛相当量  $T_1$ ,以每毫升相当  $\text{TiO}_2$  克数表示:

$$T_1 = \frac{m_1 \times w(\text{TiO}_2)}{V_1 \times 100} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中:

$m_1$ ——所用二氧化钛标准参比物质的质量,单位为克(g);

$w(\text{TiO}_2)$ ——标准参比物质的二氧化钛含量,以质量分数表示(如用光谱纯二氧化钛,则  $w(\text{TiO}_2)$  以 100% 计);

$V_1$ ——滴定消耗硫酸铁铵标准溶液的体积,单位为毫升(mL)。

7.1.2.7 高锰酸钾溶液  $c\left(\frac{1}{5}\text{KMnO}_4\right) = 0.1 \text{ mol/L}$

将 3.16 g 高锰酸钾溶于 500 mL 水中,盛于 1 000 mL 单刻度容量瓶,加水稀至刻度,混匀。

7.1.2.8 金属铝:电解级,以铝箔、铝片和铝线形式存在,含量(质量分数)不低于 99.5%。

#### 7.1.3 仪器

使用普通实验室仪器,以及下列仪器:


7.1.3.1 玻璃液封管:见图 1,其他合适的吸收器也可使用。

7.1.3.2 称量瓶:广口,带合适盖子,尺寸不大于试验所需。

7.1.3.3 烘箱:能维持( $105 \pm 2$ )℃。

7.1.3.4 干燥器:内盛合适干燥剂,如硅胶。

单位为毫米



#### 7.1.4 步骤

##### 7.1.4.1 总则

平行测定两次。

##### 7.1.4.2 试样

取 10 g 试样(见第 6)于敞口称量瓶(7.1.3.2)中在 $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下干燥至恒重,加盖并置于干燥器(7.1.3.4)中冷却至室温。

称取 190 mg~210 mg 上述试样( $m_2$ ),精确至 0.1 mg。

##### 7.1.4.3 测定

将试样转移至干燥的 500 mL 锥形瓶中。加入 7 g~8 g 硫酸铵(7.1.2.3)和 20 mL 硫酸(7.1.2.2)。摇匀置于电热板上先小火缓慢加热,直至产生强烈白烟,再继续加强热直至溶解完全。小心冷却,加入 120 mL 水和 20 mL 盐酸(7.1.2.1)。

加入约 2.5 g 金属铝片(7.1.2.8)于锥形瓶中,装上液封管,塞紧胶塞,并在液封管中加入碳酸氢钠溶液(7.1.2.4)。

待铝片溶解完全,加热溶液至微沸并保持 3 min~5 min。冷却至约 60°C,最好将锥形瓶部分浸入盛水容器中,冷却过程中碳酸氢钠溶液会吸入瓶中在还原后的钛溶液上方产生二氧化碳气体,在这个过程中应随时补加碳酸氢钠溶液。取下塞子,将其中的碳酸氢钠溶液倒入锥形瓶中并用少量水淋洗塞子,将淋洗液收集于锥形瓶中。



### 7.9 吸油量的测定

按 GB/T 5211.15—1988 中的规定进行。规定日常检测称量为 5 g, 仲裁时称量为 10 g。

### 7.10 水萃取液电阻率的测定

按 GB/T 5211.12 中的规定进行。

## 8 检验结果的判定

按 GB/T 1250 中修约值比较法进行。

## 9 标志、包装、运输和贮存

### 9.1 标志

产品包装袋上应印有牢固、清晰的标志, 包括生产厂名称和地址、产品名称、注册商标、标准代号、型号、生产批号、净含量、生产日期及规定的“防潮”标志。

### 9.2 包装

产品可用塑料编织袋内衬塑料薄膜袋包装, 也可用其他适宜的包装材料包装。

### 9.3 运输

运输、装卸时要轻装、轻卸, 防止包装污染和破损。产品在运输中应防止雨淋和日光曝晒。

### 9.4 贮存

产品应按分类、分批存放在通风干燥处, 严禁与产品可发生反应的物品接触, 并注意防潮。

附录 A  
(资料性附录)  
本标准与 ISO 591-1:2000 技术性差异及其原因


表 A.1 给出了本标准与 ISO 591-1:2000 的技术性差异及其原因的一览表。

表 A.1 本标准与 ISO 591-1:2000 技术性差异及其原因

| 本标准的章条编号    | 技术性差异  | 原 因  |
|-------------|--|--|
| 1           | 在范围内增加了“产品分类、检验结果的判定及标志、包装、运输和贮存。”<br>增加了“本标准适用于硫酸法或氯化法生产的二氧化钛颜料。该产品主要用于涂料、橡胶、塑料、油墨及造纸等行业”   | 使标准适用范围更明确,符合我国习惯                          |
| 2           | 引用了采用国际标准的我国标准,而非国际标准  | 适合我国国情                                     |
| 表 2         | “水悬浮液 pH 值”、“吸油量”、“水萃取液电阻率”三项中要求以“商定”代替“与商定参照颜料相近”   | 用户需求,实施更方便                                 |
| 表 1<br>表 2  | 删除 ISO 591-1:2000 表 1、表 2 中“试验方法”一栏  | 已在第 7 中分别详细描述                              |
| 7.1         | 删除 ISO 591-1:2000 中“7.1 通则”。<br>删除 ISO 591-1:2000 中“7.3 B 法氯化铬(Ⅱ)还原法”  | 已删除 B 法,此条解释多余。<br>此法在国内实施有困难              |
| 7.1.2.7     | 删除 ISO 591-1:2000 中“标准”二字。<br>以“3.16 g”代替“3.160 7 g”   | 此溶液用途只相当于一般溶液。<br>一般溶液无需精确至 0.000 1 g      |
| 7.1.2.8     | 增加“含量(质量分数)不低于 99.5%”  | 规定更明确,便于标准的实施                              |
| 7.1.3       | 删除滴定管、移液管和容量瓶  | 均属普通实验室仪器,故不再重复                            |
| 7.1.4.3     | 金属铝片用量以“2.5 g”代替“1 g”。<br>删除 ISO 591-1:2000 中“导管”,本标准中仅选用液封管(即吸收器),操作步骤稍有变动。<br>删除 ISO 591-1:2000 中“或直至显然残余物由二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )或含硅物质组成”,文字表述稍作变动 | 保证还原反应充分、完全。<br>适合我国国情,实施方便。<br>表述更清晰,便于操作 |
| 7.1.5.2     | 以“允许差”代替“精密度”  | 便于标准的实施                                    |
| 7.3~7.7、7.9 | 对试验条件作了具体补充规定  | 便于操作                                       |
| 8~9         | 增加“8 检验结果的判定”和“9 标志、包装、运输和贮存”。<br>删除 ISO 591-1:2000 中“8 试验报告”  | 适合我国国情,用户需求                                |

### 参 考 文 献

- [1] GB 1706—1993 二氧化钛颜料(neq ISO 591:1977)
- [2] GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992,neq ISO 3696:1987)
- [3] HG/T 2457 颜料产品检验、标志、包装、运输和贮存通则(HG/T 2457—1993)



GB/T 1706-2006

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066 · 1-28769